

# Technický list URSA GLASSWOOL



ES certifikát shody:  
0672-CPR-0311



## URSA SF 35 PLUS

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

URSA SF 35 PLUS je univerzální tepelná izolace z minerální vlny na bázi skla, dodávaná ve formě rolí a kaširovaná netkanou sklotextilií. Je určená především do rámových konstrukcí, šikmých střech a obvodových pláštů rošťových konstrukcí dřevostaveb a montovaných ocelových staveb.

### Oblasti použití

- Šikmé střechy: izolace mezi krovkami, izolace pod i nad krovkami
- Vodorovné konstrukce: stropy a podhledy
- Svislé konstrukce: výplň stěn a panelů, dřevěné a ocelové rámové konstrukce, obvodové stěny a vnitřní příčky dřevostaveb
- Nízkoenergetické a pasivní domy, maximální možné využití pro dosažení hodnot energetického štítku kategorie A a B
- Tepelná, akustická a protipožární izolace

### Technické vlastnosti izolace URSA SF 35 PLUS

Parametr	Značka (CE kód)	Hodnota	Jednotka	Norma
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti ( $\lambda_0$ )	–	0,034	W/m·K	ČSN EN 13162
Třída reakce na oheň	A1	nehořlavá	–	ČSN EN 13501-1
Třída tolerance tloušťky	T2	-5 % nebo -5 mm <sup>1)</sup> +15 % nebo +15 mm <sup>2)</sup>	–	EN 823
Rozměrová stabilita při určité teplotě	DS(70,-)	70	°C	EN 1604
Propustnost pro vodní páru ( $\mu$ )	MU1	1	–	EN 12086
Odpor při proudění vzduchu	AFr5	≥5	kPa·s/m <sup>2</sup>	EN 29053
Třída zvukové pohltivosti ( $\alpha_w$ )	A	velmi vysoká pohltivost (0,90; 0,95; 1,00)	–	ISO 11654
Měrná tepelná kapacita	–	840	J/kg·K	ČSN 730540-3
Maximální teplota použití	–	200	°C	–
Bod tání	–	<1000	°C	–
Kaširování	–	netkaná sklotextilie	–	–

1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance

2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance

### Rozměry izolace URSA SF 35 PLUS

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Obsah balení (m <sup>2</sup> )	Balení/paleta (ks)	m <sup>2</sup> /paleta
120	1200	4400	5,28	24	126,72
140	1200	4000	4,80	24	115,20
160	1200	3500	4,20	24	100,80
180	1200	3200	3,84	24	92,16
200	1200	2800	3,36	24	80,64
220	1200	3800	4,56	12	54,72
240*	1200	3500	4,20	12	50,40

\* Po dohodě.




Izolace z minerální vlny na bázi skla URSA GLASSWOOL vykazuje vysokou známku kvality RAL. Svědčí to o její zdravotní nezávadnosti. Lze ji používat pro všechny druhy staveb. Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu používaných technologií, všeobecných znalostí a stavebních zkušeností. Popsané příklady použití nemohou zohledňovat veškeré situace, které mohou nastat v jednotlivých konkrétních případech a jsou proto bez záruky.

URSA CZ, s. r. o.  
Pražská 16/810, 102 21 Praha 10  
tel.: 281 017 376, 281 017 374  
fax: 281 017 377  
e-mail: tech.poradce@ursa.com, www.ursa.cz

URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění.  
URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby.  
Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového.  
Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.



# Aplikace minerální izolace URSA SF 35 PLUS do šikmých střech



Role minerální izolace URSA SF 35 PLUS si připravíme k aplikačnímu místu. Rolí položíme na vodorovnou a dostatečně velkou plochu (dle návinu role). V místě ukončení návinu role nářízneme fólii v celé její délce a necháme roli, aby se sama rovinula.


Poté ji necháme 5 minut volně ležet v prostoru.



Po 5 minutách minerální izolaci URSA SF 35 PLUS natřeseme, tak izolace dosáhne své nominální tloušťky a je připravena k aplikaci.




Změříme si šířku rozteče krovkí. Pro zajištění lepší fixace minerální izolace URSA SF 35 PLUS mezi krovkami přidáme k naměřenému rozmezru ještě 1,5–2 cm.



Odřízneme naměřenou část minerální izolace URSA SF 35 PLUS. Řez provádíme podél přítlačné lišty (část OSB desky, kovový profil apod.) speciálním nožem URSA určeným k rezání izolace.



Aplikace minerální izolace URSA SF 35 PLUS mezi krovky. Izolaci mezi krovky postupně vkládáme lehkým vtlačením po obou stranách její výšky, až zaplníme celé krovkové pole. K zajištění izolace v krovkovém poli při aplikaci použijte fixační prvky např. drátkování.



Aplikace minerální izolace URSA SF 35 PLUS do příčného kovového roštu upevněného na krovky, jako druhá tepelně izolační vrstva. Izolaci vkládáme lehkým vtlačením po celé délce roštu. Dbejte stejných zásad jako v předešlém aplikačním kroku.